

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

425

Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o nadzoru predmeta od plemenitih kovina (»Narodne novine«, broj 36/15),
ravnateljica Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O DRUGIM TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA KOJE, OSIM TEHNIČKIH ZAHTJEVA U POGLEDU STUPNJA ČISTOĆE, MORAJU ISPUNJAVATI PREDMETI OD PLEMENITIH KOVINA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se tehnički zahtjevi koje moraju ispunjavati predmeti od plemenitih kovina, a koji se odnose na stupanj čistoće sredstava za lemljenje, prevlaku od drugih plemenitih kovina, dijelove od neplemenitih kovina i dijelove od drugih materijala ako ih predmet od plemenite kovine sadrži te na druge zahtjeve u pogledu njihove izrade.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik primjenjuje se na predmete od plemenitih kovina i mješovite predmete izrađene ručno ili strojno.

II. TEHNIČKI ZAHTJEVI KOJI SE ODOSE NA SREDSTVO ZA LEMLJENJE PREDMETA OD PLEMENITIH KOVINA

Članak 3.

(1) Lemljenje predmeta od plemenitih kovina istog stupnja čistoće izvodi se sredstvom za lemljenje od slitine iste plemenite kovine i najmanje istog stupnja čistoće. Predmeti od platine mogu se lemiti i sa slitinom bijelog zlata.

(2) Lemljenje predmeta od plemenite kovine može se izvoditi i sa sredstvom za lemljenje nižeg stupnja čistoće od čistoće predmeta od plemenite kovine na sljedeći način:

- predmeti od zlata stupnja čistoće 916/1000 ili više leme se sredstvom za lemljenje minimalnog stupnja čistoće zlata 750/1000
- predmeti od zlata stupnja čistoće 750/1000 leme se sredstvom za lemljenje minimalnog stupnja čistoće zlata 740/1000
- predmeti od bijelog zlata stupnja čistoće 750/1000 leme se sredstvom za lemljenje minimalnog stupnja čistoće zlata 585/1000
- predmeti od srebra stupnja čistoće 925/1000 leme se sredstvom za lemljenje minimalnog stupnja čistoće srebra 650/1000
- predmeti od srebra stupnja čistoće 800/1000 i 900/1000 leme se sredstvom za lemljenje minimalnog stupnja čistoće srebra 550/1000
- predmeti od platine svih stupnjeva čistoće leme se sredstvom za lemljenje minimalnog stupnja čistoće plemenite kovine 800/1000.

Članak 4.

(1) Lemljenje mješovitog predmeta od plemenite kovine sastavljenog od jedne plemenite kovine različitog stupnja čistoće izvodi se sredstvom za lemljenje od plemenite kovine čiji stupanj čistoće ne može biti manji od najnižeg stupnja čistoće plemenite kovine od koje se sastoji mješoviti predmet od plemenite kovine.