

Αριθμός 97

Οι περί Υφαντουργικών Προϊόντων (Προσδιορισμός Ινικής Σύνθεσης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2007, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 35 του περί Εμπορικών Περιγραφών Νόμου, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 227 του 1990).

Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΩΝ ΝΟΜΟΣ

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 35

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο-

Επίσημη
Εφημερίδα της
ΕΕ: L 5,
10.01.2006, σ.10.

«Οδηγία 2006/2/EK της Επιτροπής της 6^{ης} Ιανουαρίου 2006, για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή του στην τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος II της οδηγίας 96/73/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί ορισμένων μεθόδων ποσοτικής ανάλυσης διμερών μειγμάτων υφάνσιμων ινών»,

5 του 1987
201 του 1987
3 του 1992
64(I) του 1999
110 (I) του 2001
158(I) του 2002.

Το Υπουργικό Συμβούλιο ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από το άρθρο 35 του περί Εμπορικών Περιγραφών Νόμου, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς:

Συνοπτικός
τίτλος.

Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (I):
27.7.2001.

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Υφαντουργικών Προϊόντων (Προσδιορισμός Ινικής Σύνθεσης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2007 και θα διαβάζονται μαζί με τους περί Υφαντουργικών Προϊόντων (Προσδιορισμός Ινικής Σύνθεσης) Κανονισμούς του 2001 (οι οποίοι στη συνέχεια θα αναφέρονται ως «οι βασικοί κανονισμοί») και οι βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Υφαντουργικών Προϊόντων (Προσδιορισμός Ινικής Σύνθεσης) Κανονισμοί του 2001 και 2007.

Τροποποίηση του
Παραρτήματος II
των βασικών
κανονισμών.

2. Το Παράρτημα II των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση του Συγκεντρωτικού Πίνακα του Μέρους 2 αυτού από τον ακόλουθο νέο:

**« 2. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΜΕΡΩΝ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ -
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ**

Μέθοδοι	Πεδίο Εφαρμογής			Αντιδραστήριο
αριθ.1	οξεικές ίνες	ορισμένες ίνες	άλλες	ακετόνη
αριθ.2	ορισμένες πρωτεϊνικές ίνες	ορισμένες ίνες	άλλες	υποχλωριώδες άλας
αριθ.3	βισκόζη, ίνες χαλκαμμωνίας ή ορισμένοι τύποι μοντάλ	βαμβάκι		μυρμηκικό οξύ και χλωριούχος ψευδάργυρος
αριθ.4	πολυαμίδιο ή νάιλον	ορισμένες ίνες	άλλες	μυρμηκικό οξύ, 80% m/m
αριθ.5	οξεικές ίνες	τριοξική ίνα		βενζυλική αλκοόλη
αριθ.6	τριοξική ίνα ή πολυλακτίδιο	ορισμένες ίνες	άλλες	διχλωρομεθάνιο
αριθ.7	ορισμένες κυτταρινικές ίνες	πολυεστερικές ίνες ή ίνα ελαστοπολυεστέρας		θειικό οξύ, 75% m/m
αριθ.8	ακρυλικές ίνες, ορισμένες μοντακρυλικές ή ορισμένες χλωριοίνες	ορισμένες ίνες	άλλες	διμεθυλοφορμαμίδιο
αριθ.9	ορισμένες χλωριοίνες	ορισμένες ίνες	άλλες	διθειάνθρακας/ακετόνη 55.5/44.5 v/v
αριθ.10	οξεικές ίνες	ορισμένες χλωριοίνες		παγόμορφο οξικό οξύ
αριθ.11	μετάξι	μαλλί ή τρίχες		θειικό οξύ, 75% m/m

αριθ.12	γιούτα	ορισμένες ίνες ζωικής προέλευσης	μέθοδος περιεκτικότητας σε άζωτο
αριθ.13	πολυπροπυλένιο	ορισμένες άλλες ίνες	ξυλένιο
αριθ.14	ορισμένες άλλες ίνες	χλωροΐνες (ομοιοπολυμερές χλωριούχο βινύλιο)	(μέθοδος δια πυκνού θειικού οξέος)
αριθ.15	χλωροΐνες, ορισμένες μοντακρυλικές, ορισμένες ίνες ελαστομερούς πολυουραιθάνης	ορισμένες άλλες ίνες	κυκλοεξανόνη

»·

(β) με την αντικατάσταση του σημείου 1.2. της Μεθόδου αριθ.1 του Μέρους 2 αυτού, από το ακόλουθο νέο σημείο:

«2. μαλλί (1), τρίχες ζώων (2 και 3), μέταξα (4), βαμβάκι (5), λινό (7), κάνναβη (8), γιούτα (9), άμπaka (10), άλφα (11), κοΐr (12), σπαρτόινα (13), ραμί (14), σιζάλ (15), ίνες χαλκαμμωνίας (21), μοντάλ (22), πρωτεϊνικές ίνες (23), βισκόζη (25), ακρυλικές ίνες (26), πολυαμιδικές ή νάιλον (30), πολυεστερικές (34) και ελαστοπολυεστέρας (45).»·

(γ) με την αντικατάσταση του σημείου 1.2 της Μεθόδου αριθ. 2 του Μέρους 2 αυτού, από το ακόλουθο νέο σημείο:

«2. βαμβάκι (5), ίνες χαλκαμμωνίας (21), βισκόζη (25), ακρυλικές ίνες (26), χλωροΐνες (27), πολυαμίδιο ή νάιλον (30), πολυεστερικές (34), πολυπροπυλενικές ίνες (36), ελαστομερής πολυουρεθάνη (42), ίνες υάλου (43) και ελαστοπολυεστέρας (45).»·

(δ) με την αντικατάσταση του σημείου 1.2. της Μεθόδου αριθ.4