



Laidiens: **23.11.2017., Nr. 232**

Oficiālās publikācijas Nr.: **2017/232.4**

Ministru kabineta noteikumi Nr. 680

Rīgā 2017. gada 21. novembrī (prot. Nr. 58 3. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 25. marta noteikumos Nr. 156 "Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība"

*Izdoti saskaņā ar likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7. panta
otro daļu un Būvniecības likuma 5. panta pirmās daļas 10. punktu*

Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 25. marta noteikumos Nr. 156 "Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 62., 84. nr.; 2015, 38. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 2.¹ 4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.¹ 4. stiegrojuma tēraudam – pārbaudot šo noteikumu IV³ nodaļā minēto prasību ievērošanu saskaņā ar šajos noteikumos noteikto kārtību."

2. Aizstāt 4. punktā skaitļus un vārdus "30.² 4. un 30.⁸ 2. apakšpunktā" ar skaitļiem un vārdiem "30.² 4., 30.⁸ 2., 30.¹⁰ 3. un 30.¹⁰ 4. apakšpunktā".

3. Izteikt IV² nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

**"IV.² Atbilstības prasības būvizstrādājumiem, uz kuriem nav attiecināmas saskaņotās tehniskās
specifikācijas, šo noteikumu 1. pielikumā minētie Latvijas valsts standarti un stiegrojuma tērauda
standarti".**

4. Papildināt noteikumus ar IV³ nodaļu šādā redakcijā:

"IV.³ Atbilstības prasības stiegrojuma tēraudam

30.¹⁰ Ražotājam ir šādi pienākumi:

30.¹⁰ 1. Latvijas tirgū piedāvāt tikai tādu stiegrojuma tēraudu, kas ir derīgs paredzētajam izmantošanas veidam, atbilst vismaz vienam Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts nacionālajam standartam un atbilst šo noteikumu 3. pielikumā norādītajām minimālajām prasībām;

30.¹⁰ 2. nodrošināt, ka uz stiegrojuma tērauda ir tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits identifikācijas elements vai, ja tas nav iespējams, nodrošināt, ka attiecīgā informācija ir sniegta uz iesaiņojuma vai pievienotajā dokumentā;

30.¹⁰ 3. katrai saražotajai stiegrojuma tērauda partijai pievienot produkta tehnisko pasi, instrukciju vai cita veida dokumentu, kurā norādīta vismaz šāda informācija:

30.¹⁰ 3.1. ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese;

30.¹⁰ 3.2. stiegrojuma tērauda identifikācijas elements;

30.¹⁰ 3.3. Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts nacionālais standarts, kuram stiegrojuma tērauds atbilst;

30.¹⁰ 3.4. garantētās tehniskās un fizikālās īpašības;

30.¹⁰ 3.5. paredzētais izmantojums;

30.¹⁰ 4. katrai saražotajai stiegrojuma tērauda partijai pievienot:

30.¹⁰ 4.1. inspicēšanas sertifikātu Nr. 3.1. atbilstoši standartam LVS EN 10204:2006 L "Metālu izstrādājumi. Inspicēšanas dokumentu tipi";

30.¹⁰ 4.2. atbilstības novērtēšanas sertifikātu, kuru atbilstoši nacionālajam standartam ir izsniegusi sertificēšanas institūcija un kurš apliecina, ka ražotājs ir saņēmis tiesības ražot stiegrojuma tēraudu atbilstoši nacionālajam standartam.

30.¹¹ Importētāja, ražotāja pilnvarotā pārstāvja un izplatītāja pienākums ir piedāvāt Latvijas tirgū tikai tādu stiegrojuma tēraudu, kas atbilst šo noteikumu 30.¹⁰ punktā minētajām prasībām, un pievienot katrai stiegrojuma partijai visus šo noteikumu 30.¹⁰ 3. un 30.¹⁰ 4. apakšpunktā minētos dokumentus."

5. Svītrot 1. pielikuma 3. punktu.

6. Papildināt noteikumus ar 3. pielikumu šādā redakcijā:

"3. pielikums

Ministru kabineta

2014. gada 25. marta

noteikumiem Nr. 156

Minimālās prasības stiegrojuma tēraudam

1. Vispārīgā prasība

Stiegrojuma tēraudam, kura paredzētais lietošanas mērķis ir noteikts saskaņā ar LVS EN 1992 standartu sēriju, ir šādas tehniskās klases: B400B, B500A, B500B, B500C, B550B.

2. Metināmība un ķīmiskais sastāvs

Visām metināma stiegrojuma tērauda tehniskajām klasēm tiek noteikti šādi metināmības raksturlielumi:

a) oglekļa ekvivalents;

b) atsevišķu ķīmisko elementu saturs.

Atsevišķo ķīmisko elementu satura un oglekļa ekvivalenta maksimālās vērtības nedrīkst pārsniegt 1. tabulā norādītās augšējās robežvērtības.

Oglekļa ekvivalenta vērtību C_{eq} aprēķina, izmantojot šādu vienādojumu:

$$C_{eq} = C + Mn / 6 + (Cr + Mo + V) / 5 + (Ni + Cu) / 15, \text{ kur}$$

ķīmisko elementu simboli norāda to saturu, izteiktu procentos no masas.

Ķīmiskais sastāvs